



212700349436



国联质检
United Nations Quality Detection

检测报告

TEST REPORT

№ AMM221108140

产品名称: 自攻锚栓

委托单位: 世铠贸易(上海)有限公司

检测类别: 委托检测

西安国联质量检测技术股份有限公司

Xi'an United Nations Quality Detection Technology CO., Ltd.





西安国联质量检测技术股份有限公司

Xi'an United Nations Quality Detection Technology CO.,Ltd.

检测报告

TEST REPORT

№ AMM221108140

共 2 页 第 1 页

产品名称 Name of sample	自攻锚栓	商 标 Trade mark	标称“SHEH KAI”
规格型号 Specification	M8×70 8.8级	生产日期 / 批号 Production date / Batch	/
检测类别 Inspection sort	委托检测	到样日期 Date received	2022年11月28日
检测地点 Test site	西咸新区沣东新城天台五路29号	检测日期 Date of inspecting	2022年11月28日~ 2022年11月29日
委托单位 Inspection requestor	世铠贸易(上海)有限公司	样品数量 Sample quantity	1件
制造单位 Manufacturer	标称“世铠精密股份有限公司”	样品基数 Lot size	/
委托方地址 To the address	上海市普陀区中江路839号1503室	样品状态 Sample condition	样品完好,符合检测要求
抽样地点 Sampling site	/	委托方代表 Principal representative	/
检测项目 Items of inspection	芯部硬度		
检测依据或综合判断原则 Inspection/Judgement regulations	GB/T 4340.1-2009《金属材料 维氏硬度试验 第1部分: 试验方法》		
检测结果 (Result)			
具体结果见下页。			
		签发日期 Issuing Date	2022年11月29日 2022-11-29
备注 Remarks	委托方送样, 检测结果仅对来样负责。		



主检

张华科

审核

以国民

批准

鲁石超





西安国联质量检测技术股份有限公司

Xi'an United Nations Quality Detection Technology CO.,Ltd.

检测报告

№ AMM221108140

共 2 页 第 2 页

序号	检测项目		单位	检测结果	方法标准
1	芯部硬度	单个值	/	297.4HV0.3 294.0HV0.3 290.6HV0.3	GB/T 4340.1-2009
		平均值		294HV0.3	
以下空白					





注 意 事 项 NOTICE

- 1、纸质报告无“检验检测专用章”、“骑缝章”无效；
The paper report is invalid with no Detection Seal and Paging Seal.
- 2、电子报告无“检验检测专用章”无效，加密校验错误无效。
The electronic report is invalid with no Detection Seal and with decryption failed.
- 3、未经本机构同意，不得复制报告（全部复制除外）。
The report shall not be reproduced without the consent of the Agency (except in full).
- 4、报告无授权签字人批准签字或其等效标识无效。
The report copy is invalid with no signature of approver or equivalent identification.
- 5、报告涂改无效。
The report copy is invalid if altered.
- 6、对报告若有异议，应于收到本报告之日十五日内向本单位提出，逾期不予受理。
Any objection for the report shall be informed to us within 15 days after received the report.
- 7、未经同意，不得擅自使用本报告进行不当宣传。
Without permission, it is forbidden by using this report for improper publicity.

联系地址 (Address): 陕西省西咸新区沣东新城协同创新港 8 号楼

Building No. 8, Synergetic Innovation Hub, Fengdong New City of Xixian New Area,

Shaanxi Province

服务热线 (Tel): 029-84346232

邮编 (Zip Code): 710086

E-mail: xaunqd@126.com

<http://www.xaunqd.com>

客服微信号

